Informace o produktu 01.40.25

21-09-2026

Emperol 5W-50

Popis

Aplikace

Specifikace

ACEA A3/B4
API SP / CF
MB 229.3
Porsche A40
VW 502.00 / 505.00

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,853
Viskozita při -30 °C, mPa.s	4670
Viskozita při 40 °C, mm²/s	100,90
Viskozita při 100 °C, mm²/s	17,30
Index viskozity	188
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	228
Bod tuhnutí, °C	-39
Celková zásaditost, mgKOH/g	10,4
Číslo kyselosti, mgKOH/g	2,71
Sulfátový popel, %	1,32
Noack, %	10,0

Balení



02235
Láhev 1 l



37499
Vak 15 l v krabici



37877
Kanystr 20 l



12195
Sud 60 l



12290
Sud 208 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com